

AP-116

Aprestine®

ETIQUETA AZUL

Enlucido indicado para el relleno y retapado de cavidades y grietas.
Secado normal.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido.
- Secado normal.
- Aplicable en espesor.
- Fácil de lijar.
- Docilidad de aplicación.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Retapar juntas de unión entre placas de cartón yeso.
- Encolar molduras y paneles de yeso decorativo.
- Retapar grietas y huecos no estructurales.



15Kg Palet de 66 sacos de 15 kg.

5Kg Palet de 35 cajas de 4 x 5 kg.

1Kg Palet de 36 cajas de 20 x 1 kg.



Agua de amasado

0.45 a 0.50 litros de agua por Kg de enlucido



Rendimiento

1.50 - 1.55 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

> 4 Kg/cm² sobre cemento
> 3 Kg/cm² sobre pintura



Clasificación al fuego

A1 - No combustible



Vida útil

30 - 60 min.



Tiempo de secado

Hormigón y pintura: 4 - 6 H
Escayola: 3 - 4 H



Granulometría máxima

200 micras