

AP-116

Aprestine®

RÓTULO AZUL

Reboco adequado para o preenchimento e revestimento de cavidades e fissuras.
Secagem rápida.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0

SUPORTES

Geso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Secagem normal
- Aplicável em espessura
- Fácil de lixar
- Facilidade de aplicação
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Preencher juntas de união entre as placas de gesso cartonado
- Colagem de molduras e painéis de gesso decorativos
- Preencher fissuras e espaços ocultos não estruturais



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35
caixas de 4 x 5 kg



Paquete de 36
caixas de 20 x 1 kg



Água para amassar

0.45 a 0.50 litros de água por Kg de reboco



Desempenho

1.50 - 1.55 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

10 mm



Aderência

> 4 Kg/cm² sobre cimento
> 3 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

45' - 60'



Tempo de secagem

Betão e tinta: 4 - 6 H
Estuque: 3 - 4 H



Granulometria máxima

200 microns