

AP-301

Aprestine®

CUBREGOTA

Intonaco indicato per rasare, rinnovare e riparare pareti con difetti.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 2,33 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA EN 16566

G3S1V0W0A0C0R0



SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche non elastiche, gotelé plastificato, tessuti in fibra di vetro dipinti.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Facile da rasare e carteggiare
- Non si stacca
- Non restringe
- Asciugatura rapida
- Finiture di straordinaria raffinatezza
- Applicabile fresco su fresco
- Elevato potere coprente
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rasatura di fondi in rilievo
- Rinnovamento di vecchi fondi e riparazione di righe, urti e microfessure
- Possibilità di spruzzo con airless



20Kg Pallet da 33 secchi da 20 kg

6Kg Pallet da 120 secchi da 6 kg



Preparazione

Pronto all'uso.



Resa

1.50 - 2.0 kg/m²/mm



9.0 - 10.0



Spessore massimo per strato

3 mm



Aderenza

>10 Kg/cm² su cemento
> 9 Kg/cm² su vernice



Densità

1,74 ± 0,07



Vita utile

Illimitata



Asciugatura a 1 mm di spessore

2 - 3 H



Granulometria massima

50 micron