

AP-301

Aprestine®

COBERTURA

Reboco indicado para alisar, renovar e revestir paredes com imperfeições.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este produto contém 2,33 g/l de COV máx.

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA EN 16566

G3S1V0W0A0C0R0

INTERIOR



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não-elástica, gotelé plastificado, tecido de fibra de vidro pintado.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de alisar e lixar
- No descola
- Não repele
- Secagem rápida
- Acabamentos extremamente finos
- Pode ser aplicado fresco sobre fresco
- Alto poder de cobertura
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Alisamento do fundos com relevo
- Renovação de fundos antigos e reparação de arranhões, golpes e micro fissuras
- Possibilidade de projeção com Airless



20Kg Paleta de 33
latas de 20 kg

6Kg Paleta de 120
latas de 6 kg



Preparação

Pronto para usar.



Desempenho

1.50 - 2.0 kg/m²/mm



9.0 - 10.0



Espessura máxima por camada

3 mm



Aderência

> 10 Kg/cm² sobre cimento
> 9 Kg/cm² sobre tinta



Densidade

1,74 ± 0,07



Vida útil

Ilimitada



Secagem em 1 mm de espessura

2 - 3 H



Granulometria máxima

50 microns