

PER INTERNI IN PASTA



AP-304

Aprestine®

STANDARD

Intonaco indicato per riparare e rasare pareti con piccoli difetti.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 1,73 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
EN 16566

G3E5S2V2W2A0C0



SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche non elastiche.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Eccellente lavorabilità
- Facile da rasare e carteggiare
- Non si stacca
- Non restringe
- Elevato potere coprente
- Finiture di straordinaria raffinatezza
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rasatura e livellamento di sfondi difettosi
- Riparazione di righe, urti e graffi



20Kg Pallet da 33
secchi da 20 kg

6Kg Pallet da 120
secchi da 6 kg



Preparazione

Pronto all'uso. Pulizia degli utensili con acqua.



Resa

1.60 - 1.90 Kg/m²/mm



8.0 - 9.0



Spessore massimo di applicazione

3 mm



Aderenza

> 5 Kg/cm² su cemento e vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A2 - s1 - d0



Vita utile

Illimitata



Tempo di asciugatura

Intonaco: 4 - 5 h.



Granulometria massima

50 micron

Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti. Abril 2019. Non applicare a temperature inferiori a +8 °C o a tassi di umidità relativa superiori al 65%, né su superfici con condensa o surriscaldate. Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto, che sono disponibili su richiesta. I dati tecnici sono stati ottenuti su supporti standardizzati e in condizioni di laboratorio, quindi possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera. Questi dati tecnici non implicano alcuna garanzia da parte nostra in caso di uso improprio del prodotto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com