

B-11

Brico

MASILLA DE RELLENO

Producto indicado para el retapado de agujeros y grietas no estructurales en paredes de yeso y cemento.



INTERIOR



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, cemento, pintura plástica no elástica.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de lijar.
- Aplicable en capa fina y espesor.
- Fraguado rápido.
- Docilidad de aplicación.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Retapado de grietas y agujeros no estructurales.



15Kg Palet de 66 sacos
de 15 Kg

5Kg Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg

1Kg Palet de 42 cajas
de 12 x 1 Kg

 **Agua de amasado**
0,45-0,50 litros de agua por kg de polvo

 **Rendimiento**
0,66 m²/kg

 **pH**
6.0 - 7.0

 **Espesor máximo de aplicación**
10 mm para enlucir
Ilimitado para retapar

 **Adherencia**
> 4 Kg/cm² sobre cemento
> 3 Kg/cm² sobre pintura

 **Clasificación al fuego**
A1

 **Vida útil**
45 - 60 min

 **Secado en 1 mm de espesor**
Hormigón y pintura: 4 - 5 H
Escayola: 2 H aprox.

 **Granulometría máxima**
200 micras



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

TESTING THE DIFFERENCE

B11NF1525A20