FICHA COMERCIAL

BRICOLAJE

B-12

Brico

MASILLA EXTERIOR

Producto indicado para el alisado y el retapado de soportes al exterior en capa fina o media.

CE 05 BAIXENS EN 998-1 OC

EXTERIOR

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

$G_3S_2V_3W_1A_0C_0R_0$

SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo y piedra.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado lento.
- Color blanco.
- Docilidad de aplicación.
- Aplicable en capa fina o media (4 mm/capa).
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Retapado de grietas sin movimiento y de carácter no estructural.
- Alisado y enlucido de paredes al exterior.
- Retapado fisuras y microfisuras.

15Kg Palet de 66 sacos de 15 Kg

5Kg Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg

1,5Kg Palet de 42 cajas de 12 x 1,5 Kg

Agua de amasado
0,35 - 0,40 litros de agua por kg de enlucido

Rendimiento
0,68 m^2/kg

pH 12.0 - 13.0

Espesor máximo por capa
4 mm para enlucir
Ilimitado para retapar

MPa Adherencia
> 7 Kg/cm^2 sobre cemento

Clasificación al fuego
A1

Vida útil
3 - 5 H

Secado en 1 mm de espesor
Hormigón: 3 - 4 H

Granulometría máxima
300 micras

BAIXENS
baixens.com
TESTING THE | DIFFERENCE

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET - VALENCIA (ESPAÑA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

B12NF1449A20

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 04/2023. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.