


CX-28

ISOLXTREM® SYSTEM

POLIESTIREX

Argamassa em pó adequada para a colagem de painéis isolantes de poliestireno e lâ de rocha, bem como para a sua posterior rebocagem.



CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W3A0C0R0

SUPORTES

Cimento, pedra, fibrocimento, tijolo, suportes absorventes, e painéis de isolamento e poliestireno, e lâ de rocha.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Produto com microfibras.
- Endurecimento médio.
- Facilidade de aplicação.
- Aplicável em camadas finas e espessas.
- Alta aderência.
- Acabamento final altamente resistente.
- Baixo encolhimento.
- Grande capacidade de cobertura e preenchimento.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Revestimento utilizado em sistemas de isolamento térmico e acústico SATE.
- Colagem e estucagem de painéis isolantes de poliestireno e lâ de rocha.
- Enchimento de fornos de coque.



25kg

Paleta de 48 sacos de 25 kg.



Água para amassar

0,22 litros de água por kg de reboco



Rendimento

2.10 Kg/m²/mm



13.0 - 14.0



Espessura máxima por camada

5 mm para reboco
Ilimitada para colagem



Aderência

> 12 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

2 - 3 H



Secagem (20-24°C e 46-74%HR)

Betão: 22h



Granulometria máxima

700 micras