CX-36

CONCRETE® SOLUTIONS

LATEXPLAST

Latex acrylique en phase aqueuse.
Excellente pénétration, haute brillance et grand pouvoir de liaison

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTÉRIEUR

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE g1, IMPRESSIONS PHASE AQUEUSE

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Ce produit content 2,41 g/l COV max.

SUPPORTS

Pierres, briques, béton, ciment, plâtre, fonds semi-absorbants, supports usuels de la construction.
Les fonds doivent être propres, durs, sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérés.

QUALITÉS

- Bonne compatibilité avec le ciment, le plâtre et la chaux
- Permet de traiter les surfaces poreuses à l'intérieur avant l'application d'une impression ou d'une peinture
- Renforce les peintures de basse qualité
- Permet de sceller les surfaces en plâtre, mortier, béton et stuccos
- Vernis protecteur efficace pour les finitions décoratives
- Produit compatible pour être mélangé avec des teintes universelles
- Application facile. Séchage rapide. Produit souple et flexible
- Produit sans danger, peut être employé dans tous types de locaux
- Conservation : 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

4l Palette de 24 cartons de 4 x 4 l.

750ml Palette de 44 cartons de 12 x 750 ml.

Préparation
Prêt à l´emploi. Peut se diluer avec de l'eau jusqu'à 2 à 3 fois son poids

Consommation
250 - 300 ml/m²

pH 7.0 - 8.0

Application
rouleau, à la brosse ou au pistolet.

Nettoyage des outils
A l'eau

Classement au feu
E - d0

Vie utile
Sans limite

Séchage
Sur fond absorbant : 1H - 1H:15'

Produit à l'eau

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 05/2025. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8ºC, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT el la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre societé. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.
BAIXENS FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T.08.00.90.14.37 - F.08.00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com