**CX-40** 





## **PLUS**

Adhesivo cementoso tixotrópico de altas prestaciones y deslizamiento reducido.





(E) 17 C2T EN 12004-1



## **SOPORTES**

Fondos de cemento, piedra, hormigón, morteros a base de cemento, prefabricados de hormigón. Azulejos y pavimentos de cerámica, terrazo, piedra. Impermeabilizantes de tipo cemento, tipo Selladur.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de grasa.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Producto de fraguado normal
- · Disponible en color blanco y gris
- · Deslizamiento reducido
- Apto para el alicatado sobre azulejos en pavimentos interiores o exteriores
- Apto para suelo radiante
- Excelente trabajabilidad
- · Alta adherencia
- Docilidad de aplicación
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## **IDEAL PARA**

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)



25Kg

Palet de 48 sacos de 25 Kg



Agua de amasado

0.24 l de agua por kg de polvo



Rendimiento 4.0 - 5.0 Kg/m<sup>2</sup>

20' - 30'



**Vida útil** 7 - 8 H.



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



**Limpieza de los útiles** Al agua



Adherencias (EN 12004-2)  $\geq 1.0 \text{ MPa}$ 



Tiempo abierto (EN 12004-2)



Tiempo de rectificación de la baldosa



Granulometría máxima

 $1000 \mu$