PRODUCTOS SATE

CX-41

ISOLXTREM® SYSTEM

COLBAIXTHERM

Mortero a base de cemento para el encolado de placas de poliestireno (EPS).

EXTERIOR

SOPORTES

Cemento, piedra, fibrocemento, ladrillo, ladrillo caravista, paneles de hormigón, bloques de cemento, paneles aislantes de poliestireno y lana de roca.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y/o capa gruesa indistintamente
- Buena adherencia
- Acabado final muy resistente
- Baja retracción
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- El encolado de paneles aislantes de poliestireno (EPS) y lana de roca

25Kg Palet de 48 sacos de 25 kg.

Agua de amasado
0,24 litros de agua por kg de enlucido

Rendimiento
2 - 3 Kg/m^2

pH 12.0 - 14.0

MPa **Adherencia**
> 13 Kg/cm^2 sobre cemento

Granulometría máxima
1000 micras

Limpieza de útiles
Con agua

Vida útil
3 - 4 H

Secado en 2 mm de espesor
7 - 8 H

Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. Enero 2109. Eximimos la responsabilidad ante cualquier error tipográfico. No aplicar en temperaturas inferiores a +8ºC ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicas no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto. BAIXENS-ESPAÑA | CMNO. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — info@baixens.com — www.baixens.com