

CX-62F

Colbaix®

MORTIER FIN DE RÉPARATION ET LISSAGE

Mortier fibré en poudre
Produit spécialement conçu pour la réparation et le lissage des façades
Grain moyen - Blanc ou gris



EXTÉRIEUR



RECOUVREMENT
PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES
APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES REGLES EN VIGUEUR

CLASSIFICATION SELON LA NORME
UNE 48313: 2008 EX
G3E5S2V2W3A0C0

SUPPORTS

Ciment, béton, pierre, anciens fonds peints absorbants, maçonnerie
Les supports doivent être propres, durs, sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

- Prise semi-rapide
- Bon pouvoir garnissant : 10 mm par passe en enduisage
- Malaxage facile
- Absorption rapide qui permet un dégrossissage efficace
- Produit fibré et hydrofuge
- Retrait contrôlé
- Disponible en blanc ou gris
- Temps de conservation recommandé : 12 mois dans l'emballage d'origine

IDEAL POUR

- Réparer des arêtes et joints de balèvres
- Revêtir en couche fine (min. 2 mm) des éléments structurels verticaux et horizontaux
- Reboucher des trous et épaufures sur fonds en béton absorbant
- Aplanir des surfaces en béton



Palette de 48
sacs de 20 Kg



Palette de 35 cartons
de 4 x 5 Kg



Taux de délayage

0.30 Litre d'eau par Kg de poudre



Consommation par couche de 1 mm

1.70 - 1.80 Kg/m²



12.5 - 13.5



Épaisseur maximale d'application

10 mm pour garnir et lisser
Toutes épaisseurs pour reboucher



Adhérence

> 11 Kg/cm² sur ciment



Classement au feu

A1 - Non Combustible



Vie utile

1 H 30' - 3 H



Séchage sur 2 mm d'épaisseur

Béton: 7 - 8 H



Granulométrie

600 microns