

# CX-63R

**Colbaix®**

## MORTERO DE REPARACIÓN RÁPIDO

Mortero para la reparación de elementos estructurales.



CE  
17  
BAIXENS  
EN 1504-3  
**R3**

EXTERIOR



### SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento y cualquier soporte absorbente de construcción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabajabilidad
- Tixotrópico y sin descuelgue
- Producto fratasable
- Retracción compensada
- Resistente a la intemperie
- Resistencia a la carbonatación
- Permeable al vapor de agua
- Buena resistencia a los cloruros
- Resistente a los sulfatos
- Resistente a ciclos de hielo-deshielo
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- Reparación de elementos estructurales, pilares, túneles, columnas, vigas, ...
- Regeneración de cualquier tipo de hormigón deteriorado
- Reparación y restauración de soportes horizontales de base cementosa o piedra no transitados
- Trabajos de refuerzo estructural del hormigón



CÓDIGO (EN 16566):

**G3S3V3W3A0C0R0**

 Palet de 48  
sacos de 20 Kg

 Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 Kg

**Agua de amasado**

0.20 l de agua por kg de polvo


**Rendimiento**

 1.70 - 2 Kg/m<sup>2</sup>/mm


12 - 13


**Espesor máximo por capa**

 Mínimo: 1 mm  
Máximo: 100 mm (reellenos y reparaciones)

**Adherencia**

 > 25 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento

**Clasificación al fuego**

A1


**Vida útil**

30'-45'


**Tiempo de secado**

Hormigón: 4-5 H


**Granulometría máxima**

1000 µm