

CX-70

Colbaix®

MICROGEL

Cemento cola gel deformable, tixotrópico y de alta adherencia.



INTERIOR EXTERIOR



SOPORTES


Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Máxima trabajabilidad
- Alta tixotropía y sin descuelgue
- Fácil amasado
- Fibrado
- Producto de fraguado normal
- Flexible
- Deslizamiento reducido
- Tiempo abierto ampliado
- Muy fino
- Gran resistencia a la humedad
- Alta adherencia
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- La colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)



Palet de 48 sacos de 25 Kg

Agua de amasado
0.31 l de agua por kg de polvo

Rendimiento
3.0 - 4.0 Kg/m²

Vida útil
7 - 8 H

Aplicable con llana dentada de 6x6 mm

Limpieza de los útiles
Al agua

MPa Adherencias (EN 12004-2)
 ≥ 0.5 MPa

Tiempo abierto (EN 12004-2)
30 min.

Tiempo de rectificación de la baldosa
25' - 35'

Granulometría máxima
600 μ