

CX-75

Colbaix®

## MICROGEL FLEXICOLLE

Cemento cola altamente deformable, formulado con tecnología gel, tixotrópico y reforzado con fibra.



INTERIOR EXTERIOR



### SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERISTICAS

- Máxima trabajabilidad.
- Alta tixotropía y sin descuelgue.
- Fácil amasado.
- Fibrado.
- Producto de fraguado normal.
- Altamente deformable.
- Deslizamiento reducido.
- Tiempo abierto ampliado.
- Muy fino.
- Gran resistencia a la humedad.
- Alta adherencia.



### IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato  $\leq 90$  cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002).
- La colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos), suelos interiores y exteriores (pavimentos) y fachadas.
- La colocación de baldosas donde se requiera un adhesivo de alta deformabilidad.

CX-75

Colbaix®

## MICROGEL FLEXICOLLE

### APLICACIÓN EN OBRA

#### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al mismo.

#### LIMPIEZA

Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo, en primer lugar, con un producto capaz de eliminar este tipo de microorganismos. Éste será aplicado siguiendo las instrucciones del fabricante, sobre la superficie a tratar, para a continuación y una vez conseguida la eliminación de los microorganismos se procederá a la limpieza del soporte con la ayuda de una máquina de agua a presión o con un cepillo de púas duras.

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un proceso de limpieza con nuestro **RX-523 CLEAN SAL**, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de púas duras. Tras la limpieza mecánica de la superficie, será necesario su aclarado con agua abundante y limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de **CLEAN SAL** que pueda quedar en el soporte.

La presencia de grasas o aceites, debe ser eliminada por completo para permitir una correcta adhesión del producto sobre el soporte. Por ello, recomendamos el empleo de **RX-527 CLEAN OIL** para una correcta y total eliminación de dichas sustancias.

Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, o cemento, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteración en su estructura.

#### MODO DE EMPLEO

Mézclase con agua limpia, manual o mecánicamente, a razón de un 25 % hasta lograr una pasta espesa y homogénea. Por cada kilo de polvo añadir 250 g de agua. Dejar reposar 2 - 3 minutos. Aplicar el CX-75 a llana dentada presionando para asegurar un buen anclaje del cemento cola al soporte.

Colocar los azulejos sobre la pasta fresca presionándolos para asegurar un completo contacto en toda la superficie. Para la colocación de baldosas con un formato superior a 30x30, se deberá emplear la técnica del doble encolado.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### RENDIMIENTO

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Encolado simple | 3 - 4 Kg/m <sup>2</sup> |
| Encolado doble  | 6 - 8 Kg/m <sup>2</sup> |

#### DENSIDAD

|              |            |
|--------------|------------|
| POLVO (g/ml) | PTE ± 0,07 |
| PASTA (g/ml) | PTE ± 0,07 |

CX-75

Colbaix®

## MICROGEL FLEXICOLLE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                       |                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Vida útil                             | PTE                                                                       |
| Fraguado                              | PTE                                                                       |
| Granulometría máxima                  | 600 µ                                                                     |
| pH                                    | 12 - 14                                                                   |
| Tiempo de trabajabilidad (EN 12004-2) | 30 minutos                                                                |
| Deslizamiento (EN 12004-2)            | ≤ 0.5 mm                                                                  |
| Tiempo de rectificación               | PTE                                                                       |
| Tiempo de reposo después de la mezcla | 2 - 3 minutos                                                             |
| Color del producto                    | Blanco / Gris                                                             |
| Limpieza herramientas                 | Con agua en fresco. Una vez endurecido sólo puede limpiarse mecánicamente |
| Clasificación al fuego                | A2 - s1 - d0                                                              |
| Deformación transversal (EN 12004-2)  | ≥ 5 mm                                                                    |

| ADHERENCIAS (EN 12004-2)                     |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| ENSAYO                                       | RESULTADO |
| Adherencia inicial (28d)                     | ≥ 1,0 MPa |
| Adherencia después de inmersión en agua      | ≥ 1,0 MPa |
| Adherencia después de envejecimiento térmico | ≥ 1,0 MPa |
| Adherencia después de ciclos hielo-deshielo  | ≥ 1,0 MPa |

## INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de los cemento cola está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable. Irritante.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados y protegidos contra la humedad
- Almacenar los envases entre 5° C y 35°C
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 6 meses a partir de su fecha de fabricación dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

Para más información sobre medidas de protección y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

CX-75

Colbaix®

## MICROGEL FLEXICOLLE

## OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación de este producto, es imprescindible la lectura previa de esta ficha técnica
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental...). Los intervalos exhibidos han sido conformados mediante histórico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, serán admitidas según criterio técnico interno, y no supondrán merma de la calidad ni afectarán a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado. Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos. No aplicar sobre fondos sucios o sin cohesión
- Emplear el producto dentro de su tiempo de vida útil. Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades desfavorables. No reamasar
- No aplicar al exterior en días con riesgo de lluvia o heladas
- No aplicar sobre superficies extremadamente cristalinas
- No aplicar sobre pintura, madera o yeso
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas. No añadir más agua de la recomendada
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 35°C
- No añadir cemento, arena, ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán identificados con un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta

## EMBALAJE

|          |       |
|----------|-------|
| FORMATO  | 25 kg |
| UD./CAJA |       |
| PALETS   | 48 ud |



Código interno CX75NF2706A20


**BAIXENS**  
 baixens.com

*Testing the difference*
**BAIXENS ESPAÑA**  
 POL. IND. MONCARRA, S/N  
 46230 ALGINET (VALENCIA)  
 T.: 961.750.834  
 F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**  
 14, RUE DU PONT NEUF  
 75001 PARIS (FRANCE)  
 T.: 0.800.90.14.37  
 F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**  
 VIA PIETRO NENNI, 36  
 46019 CIGOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
 T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
 www.bulova-pennelli.com

**BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS**  
 AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711  
 4760 - 706 RIBEIRÃO,  
 V.N. FAMALICÃO  
 T.: 252 910 030  
 www.argatintas.pt