

CX-75

Colbaix®

MICROGEL FLEXICOLLE

Cemento cola gel mejorado, altamente deformable, tixotrópico y de gran adherencia.

INTERIOR EXTERIOR



SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.



CARACTERISTICAS

- Máxima trabajabilidad
- Alta tixotropía y sin descuelgo
- Fácil amasado
- Fibrado
- Producto de fraguado normal
- Altamente deformable
- Deslizamiento reducido
- Tiempo abierto ampliado
- Muy fino
- Gran resistencia a la humedad
- Alta adherencia
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 90 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- La colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos), suelos interiores y exteriores (pavimentos) y fachadas
- La colocación de baldosas donde se requiera un adhesivo de alta deformabilidad



Palet de 48 sacos de 25 Kg



Agua de amasado
0,29 l de agua por kg de polvo



Rendimiento
3.0 - 4.0 Kg/m²



Vida útil
7 - 8 H



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles
Al agua



Adherencias (EN 12004-2)
≥1.0 MPa



Tiempo abierto (EN 12004-2)
30 min.



Tiempo de rectificación de la baldosa
25' - 35'



Granulometría máxima
600 μ