

E-08

Enlucite®

EXTERIORES

Indicado para el alisado de soportes de cemento.



**RECUBIERTO**  
POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):  
**G3S2V3W1A0C0R0**

**SOPORTES**

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, apto para aplicar sobre fondos pintados. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

**CARACTERÍSTICAS Y USOS**

- Fraguado medio
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Idóneo para retapar fisuras y microfisuras
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Alisado y enlucido de paredes al exterior
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad
- La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de un fijador consolidador penetrante al agua o al disolvente, o de una imprimación acrílica reguladora de absorción. Para obtener más información sobre las precauciones a tener en cuenta antes de aplicar pinturas sobre soportes de cemento o al exterior, puede consultar nuestro folleto informativo



- Palet de 66 sacos de 15 kg.
- Palet de 35 cajas de 4 x 5 kg.
- Palet de 36 cajas de 20 x 1 kg.

**Agua de amasado**  
0,35 - 0,40 litros de agua por kg de enlucido

**Rendimiento en capa de 1mm**  
1.50 - 1.65 Kg/m<sup>2</sup>

**pH**  
12.0 - 13.0

**Espesor máximo por capa**  
10 mm

**Adherencia**  
> 7 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento

**Clasificación al fuego**  
A1

**Vida útil**  
3 - 5 H

**Secado en 1 mm de espesor**  
Hormigón: 3 - 4 H

**Granulometría máxima**  
300 micras