**FICHA COMERCIAL** **EXTERIOR EN POLVO**

BAIXENS

# E-09

**Enlucite®**

# REPARACIÓN EXTERIOR

Indicado para la reparación de todo tipo de desperfectos de albañilería.

CE 05 BAIXENS EN 998-1 OC

EXTERIOR

**RECUBIERTO**
POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

**CÓDIGO (EN 16566):**
**G3S3V3W2A0C0R0**

## SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra y fondos pintados semiabsorbentes.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Gran adherencia
- Producto fibrado e hidrofugado
- Gran poder de carga en cada mano
- Empleado para retapar huecos y cavidades sobre fondos absorbentes
- Debido a su elevada adherencia puede ser empleado para el anclaje de estructuras en fachadas
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad
- La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de un fijador consolidador penetrante al agua o al disolvente, o de una imprimación acrílica reguladora de absorción. Para obtener más información sobre las precauciones a tener en cuenta antes de aplicar pinturas sobre soportes de cemento o al exterior, puede consultar nuestro folleto informativo.

15Kg Palet de 66 sacos de 15 kg.

5Kg Palet de 35 cajas de 4 x 5 kg.

1Kg Palet de 36 cajas de 20 x 1 kg.

**Agua de amasado**
0,28 - 0,30 litros de agua por kg de enlucido

**Rendimiento en capa de 1mm**
1.70 - 1.80 Kg/m²

pH 12.5 - 13.5

**Espesor máximo por capa**
10 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar

MPa **Adherencia**
> 11 Kg/cm² sobre cemento

**Clasificación al fuego**
A1

**Vida útil**
3 - 4 H

**Secado en 1 mm de espesor**
Hormigón: 3 - 4 H

**Granulometría máxima**
600 micras

Esta ficha anula y sustituye a las anteriores. 04/2023. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicas no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.
BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com