

E-10

Enlucite®

UNIVERSAL

Especialmente indicado para el alisado de soportes de cemento.



EXTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, pintura plástica, azulejos, pasta de vidrio, fondos de poca absorción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Docilidad de aplicación
- Gran adherencia
- Acabado de gran dureza
- Recubrimiento protector
- Enlucido de lleno de fachadas
- Retapado de grietas de origen no estructural y cavidades en fachadas
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad
- La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de un fijador consolidador penetrante al agua o al disolvente, o de una imprimación acrílica reguladora de absorción. Para obtener más información sobre las precauciones a tener en cuenta antes de aplicar pinturas sobre soportes de cemento o al exterior, puede consultar nuestro folleto informativo.



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S3V3W1A0C0R0



Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Agua de amasado

0,35 - 0,40 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.54 - 1.64 Kg/m²



10.0 - 11.0



Espesor máximo por capa

10 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar



Adherencia

> 15 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

20 - 40 min



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima

300 micras