

E-11

Enlucite®

STUCCO PLÁSTICO

Reboco de renovação estruturado que pode ser aplicado manualmente e mecanicamente.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 1,42 g/l de COV máx.

REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S1V2W2A0C0R0



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não-elástica, gotelé plastificado, tecido de fibra de vidro.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Excelente trabalhabilidade, fácil de alisar e lixar
- Não descola
- Sem montagem ou rolamento sobre emendas
- Alto poder de cobertura
- Alisamento de fundos com relevo
- Renovação de fundos antigos e reparação de arranhões, golpes e microfissuras
- Retapado de poros da madeira
- Criação de obras em relevo para decoração
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



25Kg Palete de 33 latas de 25 kg.

5Kg Palete de 30 caixas de 4 x 5 kg.

1Kg Palete de 44 caixas de 12 x 1 kg.

400g Palete de 45 caixas de 18 x 400 g.



Preparação

Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água



Rendimento

1.75 - 1.85 Kg/m²/mm



pH 9.0 - 10.0



Espessura máxima por camada

2 mm



Aderência

> 7 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Cimento e tinta: 12 H aprox.



Granulometria

50 micras