

PX-21

Imper IRON WASH

Imperméabilisant universel multi-supports.
Revêtement acrylique protecteur non décoratif pour surfaces inclinées et verticales



SUPPORTS

Ciment et fibrociment amianté, béton et béton cellulaire, brique, zinc, aluminium, tôles galvanisées, anciens revêtements d'imperméabilisation à rénover (toiles asphaltiques, revêtements bitumineux), supports métalliques (bardages et bacs acier), toits-terrasses inclinés, carrelage et faïence murale extérieure, supports oxydés, surfaces plastifiées (PVC, PET), mousse polyuréthane

QUALITÉS

Imperméabiliser des têtes de cheminée. Réparer des fuites et infiltrations
Imperméabiliser des bardages et bacs acier. Imperméabiliser des toitures
Réparer des chéneaux, gouttières, tuyauteries et évacuations
Imperméabiliser des surfaces carrelées. Ne pas appliquer sur surfaces planes
Ne pas appliquer en présence d'humidité stagnante.
Ne pas appliquer sur des surfaces ayant reçu un traitement hydrofuge avec un produit siliconé
Produit pouvant être associé avec une maille (RG-104) ou un voile de verre de renfort (RG-110)
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE I1, IMPRESSIONS FIXATRICES PHASE SOLVANTS

Limite: 1400g/l COV (2007); 140g/l COV (2010)
ce produit contient 32,24 g/l COV max.



 Palette de 33 seaux de 15l.

 Palette de 120 seaux de 4l.

 Palette de 44 cartons de 12 x 750ml.



Préparation
Prêt à l'emploi



Consommation en 2 couches
1,6 l/m²



7.0 – 8.0



Application
Brosse, rouleau, pompe airless



Nettoyage des outils
A l'eau



Classement au feu
E – d0 – Combustible



Vie utile
Illimitée



Séchage sur 2mm d'épaisseur
Ciment: 4H