SCHEDA COMMERCIALE **IMPERMEABILIZZANTE TERMOACUSTICO**

PX-23

ISOLXTREM®

IMPER-SOUND

Membrana impermeabilizzante indicata per evitare le infiltrazioni d'acqua, nonché per isolare termicamente e acusticamente pareti verticali, orizzontali e bordi di solette.

ESTERNI INTERNI

SUPPORTI

Tutti i tipi di supporti orizzontali e verticali in cemento, calcestruzzo, cemento prefabbricato, calcestruzzo cellulare, fibrocemento, mattoni cavi, piastrelle catalane, solette e altri elementi assorbenti utilizzati in edilizia.

CARATTERISTICHE

- Elevata elasticità.
- Alto contenuto di microsfere isolanti.
- Prodotto leggero.
- Riduzione del rumore nelle pareti.
- Isolamento di bordi di solette.
- Miglioramento dell'isolamento termico di interni ed esterni.
- Riduzione del contrasto tra zone calde e fredde.
- Impermeabile all'acqua liquida.
- Permeabile al vapore acqueo.
- Eccellente aderenza su supporti assorbenti.
- Aumenta il punto di condensa dei supporti all'interno delle quali è stato applicato (rapporto 16/12289-1728). Anticondensa.
- Significativa riduzione della temperatura per applicazioni da 500µ e 1 mm.
- Prodotto antiriverbero.
- Significativo risparmio energetico per la climatizzazione (condizionamento e riscaldamento).
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità.

IDEALE PER

- Impermeabilizzare terrazze, facciate e patii.
- Si applica sia nelle nuove costruzioni che nelle riparazioni e ristrutturazioni, quando è richiesto un prodotto che agisca da ponte termico di rottura dei bordi di solette, strutture e pilastri.

INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
questo prodotto contiene 17,86 g/l COV max.

Pallet da 33 secchi da 15 l.

Pallet da 120 secchi da 4 l.

Preparazione
Pronto all'uso

Resa in strato da 1 mm
Supporti orizzontali: 2 l/m²
Supporti verticali: 1 l/m²

pH 8.0 - 9.0

Si applica a pennello, a rullo e airless

Pulizia degli utensili
Con acqua

Classificazione di reazione al fuoco
D - s2 - d0

Vita utile
Illimitata

Scheda commerciale che annulla e sostituisce qualsiasi versione precedente. 03/19. Non applicare a temperature inferiori a +8 °C o a tassi di umidità relativa superiori al 65%, né su superfici con condensa o surriscaldate. Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto, che sono disponibili su richiesta. I dati tecnici sono stati ottenuti su supporti standardizzati e in condizioni di laboratorio, quindi possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera. Questi dati tecnici non implicano alcuna garanzia da parte nostra in caso di uso improprio del prodotto.
BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com