

R-1

Revox®

STANDARD

Reboco para tapar defeitos superficiais e superfícies lisas em suportes de gesso ou cimento



INTERIOR



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS CONVENCIONAIS
APÓS SECAGEM COMPLETA

G3E5S2V3W2A0C0

SUPORTES

Gesso, cimento, tinta plástica tradicional. Os suportes devem ser saudáveis, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento normal.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
- Aplicável em camada fina.
- Tapa pequenos buracos, rachaduras e gretas sem movimento.
- Alisa paredes com defeitos (riscos, arranhões, golpes, etc.)
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Rebocar, alisar e cortar em obras onde se requer uma aplicação em camada fina, tapar buracos, rachaduras, micro rachaduras, imperfeições, ...

APLICAÇÃO NA OBRA

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deve estar em boas condições, limpo sem vestígios de salitre, fungos, microrganismos, gordura, óleos de desmoldagem e, em geral, qualquer tipo de material que possa dificultar a aderência do produto ao fundo.



R-1

Revox®

STANDARD

APLICAÇÃO NA OBRA

MODO DE UTILIZAÇÃO

Amassar com água limpa a razão de 40 %. O processo de amassar deve ser realizado de maneira manual ou mecânica utilizando um misturador elétrico. Deixar repousar a pasta durante alguns minutos e depois aplicar.

Para tapar ou preencher buracos ou cavidades, recomendamos a utilização de uma espátula de tamanho médio, que permite pressionar bem para o interior do orifício. Sempre que possível, certifique-se de que a largura da espátula é ligeiramente maior do que o tamanho da cavidade.

A operação de alisamento é sempre realizada verticalmente de baixo para cima com uma talocha larga ou uma talocha lisa, colocando material e removendo o excesso posteriormente, tentando alisar e reparar todos os defeitos das superfícies. As emendas são feitas ao contrário, de cima para baixo.

Quando o material seca, deve ser lixado e, se não for observada nenhuma imperfeição, pode ser pintado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vida útil	4-5H
Endurecimento	> 8H
Granulometria máxima	300 µ
pH	6.0 - 7.0
Espessura máxima	1 mm
Limpeza de ferramentas	Com água

DESEMPENHO

PÓ (Kg/m ²)	PASTA (Kg/m ²)
1.20 - 1.25	1.65 - 1.80

DENSIDADE

PÓ (g/ml)	PASTA (g/ml)
0,97	1,74

TEMPO DE SECAGEM EM PROFUNDIDADE (*)

SUORTE	ESPESSURA MÉDIA	TEMPO
Gesso	Camada de 1 mm	3-4 H
Tinta	Camada de 1 mm	5 - 6 H
Betão	Camada de 1 mm	4 - 5 H

(*) Depende das condições ambientais, da natureza do suporte e da espessura da aplicação.

DESEMPENHO

quilogramas de pasta aplicada por m ² em mm de espessura	1	1,10
---	---	------

ADERÊNCIAS

TESTE	RESULTADO
Aderência inicial ao cimento	> 0,7 MPa

R-1

 Revox®

STANDARD

EMBALAGEM

FORMATO	15 Kg	5 Kg	1 Kg
UNID./CAIXA	–	4	20
PALETES	66 SACOS	35 CAJAS	36 CAJAS



INFORMAÇÃO RELEVANTE

O processo de fabrico é controlado por lotes, o que permite a rastreabilidade perante qualquer incidente. O sistema de qualidade utilizado inclui o desenho próprio de cada artigo e os controlos na sua respetiva elaboração, tanto das matérias-primas utilizadas, garantindo a uniformidade do fabrico, como do produto final obtido. A utilização de ecotecnologias nos processos de fabrico das nossas instalações, permitem a realização de um trabalho de forma eficiente, sem prejuízo do ambiente que nos rodeia.

- Produto não inflamável
- Evitar o contacto com a pele e olhos
- Fumar, comer e beber deve ser proibido na área de aplicação
- Cumprir a legislação em matéria de segurança e higiene no trabalho
- Manter o produto em local seco, nos recipientes originais devidamente fechados.
- Armazenar os recipientes entre 5° C e 35°C
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses a partir da sua data de fabrico, dentro da sua embalagem original e protegido da humidade

Para obter mais informações sobre medidas de proteção e primeiros socorros, consulte a Ficha de Dados de Segurança do Produto.

OBSERVAÇÕES

- Para uma utilização e aplicação correta deste produto, é essencial ler esta ficha técnica antes de utilizar.
- Os dados fornecidos nesta ficha técnica foram obtidos em condições laboratoriais normais e em suportes normalizados, podendo variar em função das condições de instalação (absorção do suporte, espessura aplicada, água de amassar, temperatura e humidade ambiente)
- As condições de trabalho dos utilizadores estão fora do nosso controlo.
- O produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados. Recomenda-se o cumprimento rigoroso das recomendações de utilização
- Não exceder a espessura máxima de aplicação recomendada
- É essencial levar a cabo o reconhecimento dos fundos antes de cada pedido.
- Utilizar o produto dentro do seu prazo de validade. Após este período as propriedades podem deixar de estar favoráveis.
- Não aplicar em suportes húmidos
- A temperatura de aplicação e durante a secagem deve estar entre 8°C e 35°C
- Não misturar com nenhum material, pois não conservará as suas características técnicas

R-1

Revox®

STANDARD**OBSERVAÇÕES**

- O departamento técnico de **ESTABELECIMENTOS BAIXENS** informa que os desenhos das novidades de lançamento recente, são considerados em fase experimental até conformar um historial anual. A partir daí, o produto recém-concebido será considerado plenamente consolidado no mercado. Entretanto, a **BAIXENS** reserva-se o direito de adaptar as suas especificações variáveis ou gamas de trabalho de acordo com critérios técnicos. Os dados sujeitos a modificação, serão identificados com um asterisco superior para sua fácil identificação, podendo ser produtos de criação recente e/ou em fase experimental ou melhorias nas nossas diferentes gamas para necessidades e/ou exigências do mercado
- Temos ao seu dispor uma equipa técnico-comercial que lhe prestará toda a ajuda necessária em caso de dúvida ou se desejar realizar alguma pergunta

**BAIXENS**

baixens.com

*Testing the
difference*

BAIXENS ESPANHA / PORTUGAL
POL IND MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANÇA
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANÇA)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITÁLIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITÁLIA)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com