Revox®

AIRLESS GARNISSANT

R-17

Garnir, aplanir, niveler et lisser sur fonds irréguliers ou plans

Produit 2 en 1 pour garnir et lisser

Idéal pour lisser des surfaces à relief ou irrégulières

Gain de temps sur les chantiers

Formule spéciale adaptée à une application airless

CE 24 BAIXENS EN 15824 ENDUIT INTÉRIEUR FORMULÉ À BASE DE LIANTS ORGANIQUES

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Conditionnements: seau 25 kg

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) FAMILIE III - CLASSE 2
CODIFICATION (EN 16-566)

$G_3S_1V_0W_0A_0C_0E_0$

PROPRIÉTÉS ET MISE EN OEUVRE :

· Enduit airless polyvalent en pâte pour garnir et lisser.
· Prêt à l'emploi.
· Sans dilution ni malaxage.
· Bon pouvoir couvrant et excellente glisse.
· Très garnissant et ponçable (grain 220 à vitesse lente).
· Application airless (bon tendu).
· Utiliser une pompe airless enduit adaptée (200 bars et buse 5,31).
· Pulvériser à 70 cm du support.
· Vie utile sans limite.
· Sur béton banché, appliquer en 2 passes lissées croisées.
· Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec.
· **Supports:** Béton bullé, béton cellulaire, maçonnerie brute, préfabriqués. Enduits de ciment, plâtre, plaques de plâtre. Anciens fonds peints absorbants. Toile de verre poncée et gouttelette poncée. Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants et bien adhérents.
· RECOUVREMENT: Par tous types de peintures compatibles après séchage complet et selon les règles en vigueur.
· Information sur la directive 2004/42/CE. Catégorie i1, revêtement monocomposant à fonction spéciale en phase aqueuse. Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010) CE produit contient < 140 g/l COV max.

Préparation
Prêt à l´emploi

Consommation sur 1 mm d´épaisseur
1,70 - 1,90 kg/m²

pH
8.0 - 9.0

Épaisseur d´application
3 mm

MPa Adhérence
≥ 0,3 MPa sur béton et peinture absorbante

MPa Adhérence par traction directe (EN 1542)
≥ 1.0 MPa

Classement au feu
A2 - s1 - d0

Séchage sur 1 mm d´épaisseur
Béton: 4 - 5 H

Granulométrie maximum
50 microns

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 12/2024. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8ºC, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ne jamais rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir afin de ne pas rompre la prise du produit. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.