

**Revox®**

RINNOVATORE RAPIDO

R-21

Intonaco per la copertura di gotelé plastificato e il rinnovamento di superfici. Applicazione manuale o airless.

Rinnovamento, riempimento, livellatura

si superfici ruvide o testurizzate per migliorare la planimetria del supporto.

Applicazione manuale e airless

La perfetta combinazione di additivi, cariche selezionate, resine di ultima generazione e microsfele isolanti lo rendono un intonaco ideale da applicare a mano o a macchina airless.



Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
UNE-EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0



PROPRIETÀ E USI

- Contiene microsfele micronizzate.
- Presa normale.
- Facile da applicare, rasare e carteggiare.
- Possibilità di ripassare "fresco su fresco".
- Rasatura di pareti in gotelé.
- Rinnovamento di pareti dipinte.
- Riempimento di imperfezioni e fessure senza movimento.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Gotelé plastificato, gesso, intonaco, cemento, vernici plastiche tradizionali e fondi in muratura tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.



Acqua di impasto

da 0.43 a 0.46 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa in strato da 1mm

1.15 Kg/m²



7.0 - 8.0



Spessore massimo per strato

7 mm



Aderenza

> 6.0 Kg/cm² su vernice
> 13.0 Kg/cm² su cemento



Classificazione di reazione al fuoco

A1



Vita utile

2 - 3 h



Asciugatura a 1 mm di spessore

Calcestruzzo e vernice: 6 - 7 h
Intonaco: 2 - 3 h



Granulometria massima

200 micron

Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti. Ottobre 2018. Non applicare a temperature inferiori a +8 °C o a tassi di umidità relativa superiori al 65%, né su superfici con condensa o surriscaldate. Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto, che sono disponibili su richiesta. I dati tecnici sono stati ottenuti su supporti standardizzati e in condizioni di laboratorio, quindi possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera. Questi dati tecnici non implicano alcuna garanzia da parte nostra in caso di uso improprio del prodotto. **BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRÀ S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com**