

**Revox®****RENOMIX****R-22**

Reboco de fibra de grão grosso para restauração e alisamento de fachadas de exterior.

Moldagem, reparação, preenchimento

Indicado para a restauração de fachadas de exterior com possibilidade de aplicação em camada fina ou espessa.

Alta capacidade de carga

A sua docilidade de aplicação permite depositar uma grande quantidade de material em cada demão. Ideal para tarraxos ou cavidades profundas.

ALTA REPELÊNCIA À ÁGUA



CE
05 **BAIXENS**
EN 998-1
OC

PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Endurecimento normal.
- Fácil aplicação e alta capacidade de carga
- Fácil de amassar
- Absorção rápida que permite um acabamento imediato
- Produto fibrado e altamente hidrofugado.
- Cor branco.
- Especialmente indicado em trabalhos onde a velocidade de execução é determinante.
- Revestimento de orifícios e cavidades em fundos de cimento ou absorventes.
- Permite o nivelamento e alisamento de muros externos.
- Para a reparação de buracos ou cavidades profundas em rebocos de fachadas.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- **Suportes:** Cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, paredes absorventes habituais na construção, fundos pintados semi-absorventes. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- A aplicação direta de uma tinta com pigmentos não resistentes à alcalinidade deste produto pode produzir a sua descoloração. Para evitar este dano estético, recomendamos a aplicação de um fixador consolidante de penetração à base de água ou solvente ou de um primário regulador de absorção acrílico antes da pintura. Para mais informações sobre as precauções a ter em conta antes de aplicar tintas em substratos de cimento ou ao ar livre, pode consultar a nossa brochura informativa.



Disponível nos tamanhos: 1 - 5 - 15 kg
CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
UNE-EN 16566

G3S3V3W2A0C0R0



Água para amassar
0.30 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1 mm
1.00 Kg/m²



12.5 - 13.5



Espessura máxima por camada
10 mm para reboco
Ilimitado para preencher



Aderência
> 11.0 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo
A1



Vida útil
2 - 2:30 H



Secagem em 1 mm de espessura
Betão: 3 - 4 H



Granulometria máxima
600 microns