Revox®

RENOMIX

R-22

Intonaco fibrato con granulometria grossa per il restauro
e la asatura di facciate esterne.

Modanatura, riparazione, riempimento

Indicato per il restauro di facciate esterne con possibilità di applicazione a strato sottile o spesso.

Grande capacità di carico

La facilità di applicazione permette di depositare una grande quantità di materiale in ogni mano. Ideale per riparare fori profondi.

Disponible nei formati: 1 - 5 -15 kg

ELEVATA IDROREPELLENZA

CE 05 BAIXENS EN 998-1 OC

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA UNE-EN 16566

$G_3S_3V_3W_2A_1C_0R_0$

PROPRIETÀ E USI

· Presa normale.
· Facile da applicare ed elevata capacità di carico.
· Facile da impastare.
· Il rapido assorbimento consente di ripassare immediatamente il prodotto.
· Prodotto fibrato e altamente idrofobico.
· Colore bianco.
· Particolarmente indicato in lavori dove la velocità di esecuzione è determinante.
· Per la riparazione di buchi e cavità su fondi cementizi o assorbenti.
· Permette il livellamento e la rasatura di pareti esterne.
· Per la riparazione di fori profondi sull'intonaco delle facciate.
· Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale.
·**Supporti:** Cemento, calcestruzzo, muri in mattoni, pietra, muri assorbenti tipici in edilizia, fondi dipinti semiassorbenti. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
· Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.
· **Avvertenza:** L'applicazione di una pittura contenente pigmenti non resistenti alla sua alcalinità può produrre scolorimenti. Al fine di evitare questo effetto estetico, raccomandiamo l'applicazione prima della verniciatura di un primer di regolazione dell'assorbimento o di un fissativo all'acqua o al solvente. Per ulteriori informazioni sulle precauzioni da prendere in considerazione prima di applicare pitture su supporti cementizi o all'esterno, è possibile consultare la nostra brochure informativa disponibile in questa struttura.

Acqua di impasto
0.30 litri d'acqua per kg di intonaco

Resa in strato da 1mm
1.00 Kg/m²

pH 12.5 - 13.5

Spessore massimo per strato
10 mm per intonacare
Illimitata per riempire

MPa **Aderenza**
> 11 Kg/cm² su cemento e vernice

Classificazione di reazione al fuoco
A1

Vita utile
3 - 4 H

Asciugatura a 1 mm di spessore
Calcestruzzo: 3 - 4 h

Granulometria massima
600 micron

Questa scheda annulla e sostituisce le precedenti. 11/2023. Non applicare a temperature inferiori a +8 ºC o a tassi di umidità relativa superiori al 65%, né su superfici con condensa o surriscaldate. Prima dell'uso, leggere attentamente la scheda tecnica e la scheda di sicurezza del prodotto, che sono disponibili su richiesta. I dati tecnici sono stati ottenuti su supporti standardizzati e in condizioni di laboratorio, quindi possono variare a seconda delle condizioni di messa in opera. Questi dati tecnici non implicano alcuna garanzia da parte nostra in caso di uso improprio del prodotto.
BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com | info@baixens.com