



Intonaco extrafine per la rasatura di supporti sui quali si desidera ottenere finiture di alta qualità

## Rasatura e intonacatura a strato sottile

su tutti i tipi di supporti assorbenti, sui quali si desidera ottenere finiture di alta qualità

## Micronizzato

Granulometria molto fine per finiture pulite (tipo stucco)



Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

UNE-EN 16566

**G3S2V0W0A0C0R0**



### PROPRIETÀ E USI

- Presa lenta.
- Facile da applicare, rasare e carteggiare.
- Non restringe.
- Finiture extra-fini.
- Applicabile a strato sottile.
- Rasatura di pareti con piccoli difetti.
- Indicato per rasature di alta qualità e grandi superfici.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 12 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Gesso, intonaco, cemento, elementi prefabbricati, vernici plastiche tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.



#### Acqua di impasto

da 0.40 a 0.45 litri d'acqua per kg di intonaco



#### Resa in strato da 1mm

1.20 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



#### Spessore massimo per strato

1 mm



#### Aderenza

> 6.0 Kg/cm<sup>2</sup> su cemento e vernice



#### Classificazione di reazione al fuoco

A1 - Non combustibile



#### Vita utile

8 h circa



#### Asciugatura a 1 mm di spessore

Cemento: 4 h  
Intonaco: 3 - 4 h  
Vernice: 4 - 5 h



#### Granulometria massima

200 micron