R'LIGHT

R-31

Massa extra-branca e ultra-leve pronta a usar para alisar e tapar pequenos defeitos em suportes absorventes ou semi-absorventes.

Preenchimento, moldagem, revestimento

Ideal para preenchimento e revestimento sem limite de espessura.

Com microesferas de vidro

Massa ultra-leve com microsferas de vidro, sedosa ao toque que permite um trabalho rápido, eficiente e fácil. Sem encolhimento.

Disponível nos tamanhos: 0,750 - 4 L

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA UNE-EN 16566

$G_3S_2V_2W_2A_0C_0R_0$

PROPRIEDADES E UTILIZAÇÕES

- Extra branco.
- Ultraleve.
- Não descola.
- Sem encolhimento.
- Toque especial, acolchoado e sedoso.
- Permite um trabalho rápido, eficiente e fácil.
- Secagem rápida sem encolhimento e rachaduras.
- Tempo de armazenamento recomendado: 12 meses dentro da sua embalagem original.
- · **Suportes:** Gesso, estuque, cimento, madeira, tinta plástica tradicional, placas de gesso. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes e bem aderidos.
- Pode ser revestido por todos os tipos de tintas convencionais após secagem completa.
- INFORMAÇÕES SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE: CATEGORIA i1, COBERTURA DE ALTOS BENEFÍCIOS MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA. Limite: 140g/l COV(2007); 140g/l COV (2010). Este produto contém < 140 g/l de COV no máx.

Preparação
Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água

Rendimento em camada de 1mm
0.45 - 0.50 l/m²

pH 7.5 - 9.5

Espessura máxima por camada
Sem limite para preencher

Secagem em 1 mm de espessura
Absorventes: 2 - 3 H

Classificação relativamente ao fogo
D - s2 - d0

Vida útil
Sem limite

Granulometria máxima
115 mícrons

Esta ficha cancela e substitui as anteriores, 01/2023. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto.
BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com| info@baixens.com