



STUCCO DI RIEMPIMENTO

R-7

Intonaco per il riempimento e la riparazione di fori, cavità e crepe senza movimento

Riempimento, stuccatura, riparazione

Senza limite di spessore massimo per strato su qualsiasi tipo di supporto in gesso o cemento.

Non si ritira

La presa rapida consente maggiore rapidità nei lavori di restauro e riparazione di supporti, senza segni di ritiro.



Disponibile nei formati: 1 - 5 - 15 kg

**CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
UNE-EN 16566**

G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀

PROPRIETÀ E USI

- Presa rapida.
- Asciugatura normale.
- Applicabile a strato sottile e spesso.
- Facile da carteggiare.
- Facilità di applicazione.
- Riparazione di giunti tra lastre di cartongesso.
- Riparazione di crepe e fori non strutturali.
- Tempo di stoccaggio consigliato: 6 mesi nell'imballaggio originale.
- **Supporti:** Gesso, intonaco, cemento, elementi prefabbricati, vernici plastiche tradizionali. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti e ben aderenti.
- Può essere ricoperto con tutti i tipi di vernici convenzionali dopo la completa asciugatura.



Acqua di impasto

da 0.45 a 0.50 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa in strato da 1mm

1.00 Kg/m²



6.0 - 7.0



Spessore massimo per strato

10 mm per intonacare
Illimitato per riparare



Aderenza

> 4.0 Kg/cm² su cemento
> 3.0 Kg/cm² su vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A1



Vita utile

45 - 60 min.



Asciugatura a 1 mm di spessore

Calcestruzzo e vernice: 4 - 5 h
Intonaco: 2 h circa



Granulometria massima

200 micron