ENDUIT INTÉRIEUR EN POUDRE

RX-102

Rualaix®

BAIXENS

ENDUIT REBOUCHEUR SR

Enduit fin en poudre à prise rapide pour reboucher les trous, défauts et fissures stabilisées
Séchage rapide / Finition soignée

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+ | A+ A B C

* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant u n risque d e toxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

INTÉRIEUR

RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR, PAR TOUS TYPES D'ENDUITS DE FINITION, DE PEINTURES COMPATIBLES ET REVÊTEMENTS MURAUX

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : FAMILLE III-CLASSE 3

CODIFICATION (EN 16-566)

$G_3S_2V_3W_2A_0C_0R_0$

SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre
Béton, ciment, enduits de ciment, anciens enduits et anciens fonds peints absorbants
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents
Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds (RX-501 ou RX-500)

QUALITÉS

- Poudre fine
- Prise rapide pour réaliser un rebouchage efficace
- Excellente glisse
- Sans retrait (ne creuse pas)
- Facile à lisser sans rayer
- Toutes épaisseurs en rebouchage (trous, défauts, cavités, fissures inertes)
- Facile à préparer et à appliquer
- Facile à poncer après séchage complet (séchage normal)
- Conservation: 6 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel

IDÉAL POUR

Reboucher en forte ou moyenne épaisseur avec un séchage rapide

15Kg — Palette de 66 sacs de 15 kg.

5Kg — Palette 35 cartons de 4x5 kg

1Kg — Palette de 36 cartons de 20x1 kg

Taux de délayage
0.50 Litre d´eau par Kg d'enduit

Consommation sur 1 mm d´épaisseur
1.50 - 2.0 Kg/m²/mm

pH 6.5 - 7.5

Épaisseur d´application
Pour enduire: maximum 10 mm
Pour reboucher: sans limite

Adhérence
> 10 kg/cm² sur béton
> 9 kg/cm² sur peinture

Classement au feu
A2 - s1 - d0

Vie utile
35' - 60'

Séchage sur 1 mm d´épaisseur
Béton et peinture: 3 - 4 H
Plâtre: 2 H

Granulométrie maximum
300 microns

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 07/2018. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +8°C, à un taux d'hygrométrie supérieur à 65% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ne jamais rebattre la pâte lorsqu'elle commence à durcir afin de ne pas rompre la prise du produit. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.
BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08.00.90.20.52 / info@baixens.com