

RX-102

Rualaix®

REBOUCHEUR S/R

Intonaco indicato per il riempimento e la riparazione di cavità e crepe non strutturali.
Asciugatura rapida.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, elementi prefabbricati, vernici plastiche non elastiche.
I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Presa rapida
- Asciugatura rapida
- Non si ritira e non crepa
- Additivato con agenti anti-cracking
- Applicabile a strato sottile e spesso
- Facile da carteggiare
- Facilità di applicazione
- Conservazione: 6 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Riparare giunti tra lastre di cartongesso
- Incollare modanature e pannelli di gesso decorativo
- Riparare crepe non strutturali



Pallet da 66 sacchi
da 15 kg



Pallet da 35 scatole
da 4 x 5 Kg.



Pallet da 36 scatole
da 20 x 1 Kg.



Acqua di impasto

0,50 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



6.5 - 7.5



Spessore massimo di applicazione

10 mm per intonacare
Illimitato per riparare



Aderenza

> 10 Kg/cm² su cemento
> 9 Kg/cm² su vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A2 - s1 - d0



Vita utile

35' - 45'



Asciugatura a 1 mm di spessore

Calcestruzzo e vernice: 3 - 4 h
Intonaco: 2 h circa



Granulometria massima

300 micron