

# RX-105 3F

Rualaix®

## 3F' XPERT ENDUIT MULTIFONCTIONS

Enduit-colle 3 fonctions pour reboucher, coller et lisser  
Idéal pour coller des carreaux de plâtre et des bandes à joints, reboucher des trous et lisser les fonds  
Finition soignée



\* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque d'écotoxicité par inhalation, sur une échelle allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

INTÉRIEUR



### RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR, PAR TOUS TYPES D'ENDUITS DE FINITION, DE PEINTURES COMPATIBLES ET REVÊTEMENTS MURAUX

CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : FAMILLE III-CLASSE 3

CODIFICATION (EN 16-566)

**G3S2V3W2A0C0R0**

### SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre  
Béton, béton cellulaire, ciment, enduits de ciment, anciens enduits et anciens fonds peints absorbants

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents

Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds (RX-501 ou RX-500)

### QUALITÉS

- Poudre fine
- Bonne glisse / Ne roule pas et ne s'arrache pas sur les reprises
- Toutes épaisseurs en rebouchage et collage (bon pouvoir collant)
- Applicable en forte charge pour garnir et égaliser (jusqu'à 10mm par passe)
- Applicable en couche fine pour lisser (ne raye pas)
- Aspect sec lisse, blanc et fin
- Facile à poncer après séchage complet
- Prise semi-rapide pour une grande polyvalence
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel

### IDÉAL POUR

Reboucher, coller, assembler et lisser



- 15Kg Palette de 66 seaux de 15 kg.
- 12Kg Palette de 33 seaux de 12 kg.
- 5Kg Palette de 35 cartons de 4 x 5 kg.

**Taux de délayage**  
0.43 - 0.45 Litre d'eau par Kg d'enduit

**Consommation sur 1 mm d'épaisseur**  
1.5 - 1.7 Kg/m<sup>2</sup>/mm

**pH** 6.5 - 7.5

**Épaisseur d'application**  
10 mm

**MPa Adhérence**  
> 8 Kg/cm<sup>2</sup> sur béton  
> 7 kg/cm<sup>2</sup> sur peinture

**Classement au feu**  
A1

**Vie utile**  
1 - 2 H

**Séchage sur 1 mm d'épaisseur**  
Plâtre: 2 - 3 H

**Granulométrie maximum**  
300 microns