

RX-110E

Rualaix®

EXPRESS

Enlucido indicado para el relleno, alisado y renovación de todo tipo de soportes. Secado rápido.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra, azulejos, pintura plástica no elástica, pasta de vidrio, fondos de poca absorción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido
- Secado rápido
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Máxima adherencia incluso sobre soportes poco absorbentes
- Acabado final muy resistente
- Fácil de lijar
- Color extrablancos
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Renovar y retapar grietas e imperfecciones
- Todo tipo de reparaciones rápidas



Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 33 botes
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas
de 20 x 1 kg.



Agua de amasado

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espesor máximo de aplicación

10 mm para enlucir
Ilimitado para retapar



Adherencia

> 10 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

30' - 50'



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 3 - 4 H
Escayola: 2 H aprox.



Granulometría máxima

300 micras