

# RX-112

**Rualaix®**

## STANDARD

Enlucido indicado para retapar y alisar paredes con pequeños desperfectos.  
Fraguado medio.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



**RECUBIERTO**  
POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
EN 16566  
**G3S2V3W2A0C0R0**

### SOPORTES

Yeso, escayola, cemento y pintura plástica no elástica.  
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Fraguado medio
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No repela
- Aplicable en capa fina
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- Retapar pequeñas fisuras y microfisuras
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Alisar y enlucir grandes superficies



Palet de 66 sacos de 15 kg.



Palet de 35 cajas de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas de 20 x 1 kg.



#### Agua de amasado

0.43 a 0.48 litros de agua por Kg de enlucido



#### Rendimiento en capa de 1mm

1.58 - 1.64 Kg/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



#### Espesor máximo por capa

1 mm



#### Adherencia

> 0,7 MPa sobre cemento y pintura



#### Clasificación al fuego

A1



#### Vida útil

8 H aprox.



#### Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 4 - 6 H  
Escayola: > 7 H



#### Granulometría

300 micras