

RX-113

Rualaix®

RÓTULO VERDE

Reboco de alisamento indicado para realizar grandes fachadas em camada fina.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SUPORTES

Geso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento lento
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não repele
- Aplicável em camada fina
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Alisar paredes com pequenos defeitos
- Preencher pequenas fissuras e microfissuras
- Revestimento de rebocos de renovação



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35
caixas de 4 x 5 kg.



Paquete de 36 caixas de
20 x 1 kg.



Água para amassar

0,45 - 0,50 litros de água por kg de reboco



Desempenho

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

1 mm



Aderência

> 7 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

8 H aprox.



Secagem em 1 mm de espessura

Estuque: 3 H aprox.
Tinta e betão: 4 - 6 H



Granulometria máxima

150 microns