

# RX-114

**Rualaix®**

## RÓTULO VERMELHO

Reboco de renovação adequado para cobertura de gotele plastificado e renovação de superfícies ásperas, perfuradas ou estampadas.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA  
EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**



### SUPORTES

Gesso, estuque, gesso cartonado, cimento, tinta plástica não-elástica e gotele plastificado. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Excelente poder de cobertura
- Produto de baixa tensão superficial
- Aditivado com surfactantes e agentes anti-fragmentação
- Aplicação fresco sobre fresco
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

### IDEAL PARA

- Aplicar em camada espessa para cobrir imperfeições
- Nivelamento de paredes com gotele plastificado
- Renovação de paredes pintadas
- Nivelamento de suportes verticais




15Kg Paleta de 66 sacos de 15 kg.


5Kg Paleta de 35 caixas de 4 x 5 kg.

 **Água para amassar**  
0,42 - 0,45 litros de água por kg de reboco

 **Desempenho**  
0.90 - 1.05 Kg/m<sup>2</sup>/mm


 **pH** 6.5 - 7.5

 **Espessura máxima por camada**  
7 mm

 **MPa** **Aderência**  
> 5 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta

 **Classificação relativamente ao fogo**  
A1

 **Vida útil**  
5 - 7 H

 **Secagem em 1 mm de espessura**  
Estuque: 3 - 4 H  
Pintura e betão: 5 - 6 H

 **Granulometria máxima**  
300 microns