

RX-115

Rualaix®

FINISH ETIQUETA BLANCA

Enlucido de alisado y acabado indicado para realizar grandes tendidos de excepcional calidad.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, prefabricados, pintura plástica no elástica. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado lento
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No repela
- Aplicable en capa fina
- Acabados lisos y finos
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Alisar paredes con pequeños defectos
- Alisar grandes tendidos con alta calidad
- Recubrir enlucidos de renovación



RECUBIERTO
POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566
G3S2V3W2A0C0R0



Palet de 66 sacos de 15 kg.



Palet de 35 cajas de 4 x 5 kg.



Agua de amasado

0,45 - 0,50 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Espesor máximo por capa

1mm



Adherencia

> 8 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

8 H aprox.



Secado en 1 mm de espesor

Pintura y hormigón: 5 - 6 H
Escayola: 3 - 4 H



Granulometría máxima

200 micras