

RX-116

Rualaix®

ETIQUETA AZUL

Enlucido indicado para el relleno y retapado de cavidades y grietas.
Secado normal.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, pintura plástica no elástica.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido
- Secado normal
- Sin merma ni cuarteos
- Aditivado con agentes anticracking
- Aplicable en capa fina y espesor
- Fácil de lijar
- Docilidad de aplicación
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Retapar juntas de unión entre placas de cartón yeso
- Encolar molduras y paneles de yeso decorativo
- Retapar grietas y huecos no estructurales



15Kg Palet de 66 sacos
de 15 kg.

5Kg Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.

1Kg Palet de 36 cajas
de 20 x 1 kg.

 **Agua de amasado**
0,45 - 0,50 litros de agua por kg de enlucido

 **Rendimiento**
0.90 - 1.05 Kg/m²/mm

 **pH**
6.0 - 7.0

 **Espesor máximo de aplicación**
8 mm para enlucir
Ilimitado para retapar

 **Adherencia**
> 6 Kg/cm² sobre cemento y pintura

 **Clasificación al fuego**
A1

 **Vida útil**
35' - 50'

 **Secado en 1 mm de espesor**
Hormigón y pintura: 4 - 5 H
Escayola: 3 - 4 H

 **Granulometría máxima**
200 micras