

# RX-116

**Rualaix®**

## RÓTULO AZUL

Reboco adequado para o preenchimento e revestimento de cavidades e fissuras.  
Secagem normal.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS  
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A  
NORMA EN 16566

**G3S2V3W2A0C0R0**

### SUPORTES

Geso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido
- Secagem normal
- Sem encolhimento ou rachaduras
- Aditivado com agentes anti-fragmentação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Fácil de lixar
- Facilidade de aplicação
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade.

### IDEAL PARA

- Preencher juntas de união entre as placas de gesso cartonado
- Colagem de molduras e painéis de gesso decorativos
- Preencher fissuras e espaços ociosos não estruturais



15Kg Paleta de 66 sacos de 15 kg.

5Kg Paleta de 35 caixas de 4 x 5 kg.

1Kg Paleta de 36 caixas de 20 x 1 kg.

**Água para amassar**  
0,45 - 0,50 litros de água por kg de reboco

**Desempenho**  
0.90 - 1.05 Kg/m<sup>2</sup>/mm

**pH** 6.0 - 7.0

**Espessura máxima de aplicação**  
8 mm para reboco  
Ilimitado para revestir

**MPa** **Aderência**  
> 6 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta

**Classificação relativamente ao fogo**  
A1

**Vida útil**  
35' - 50'

**Secagem em 1 mm de espessura**  
Betão e tinta: 4 - 5 H  
Estuque: 3 - 4 H

**Granulometria máxima**  
200 microns