

RX-132

Rualaix®

STANDARD ULTIMATE

Enlucido indicado para retapar, alisar, nivelar, renovar y rellenar paredes con desperfectos. Fraguado medio.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, placas de cartón yeso, cemento, hormigón, pintura plástica no elástica. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado medio
- Secado inverso rápido
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- No repela
- Aplicable en capa gruesa
- Mínima merma
- Gran dureza superficial
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Retapar fisuras y microfisuras
- Retapar grietas sin movimiento y de carácter no estructural
- Nivelar paredes
- Alisar y enlucir paredes con defectos



Palet de 66 sacos de 15 kg.



Palet de 35 cajas de 4 x 5 kg.



Palet de 36 cajas de 20 x 1 kg.



Agua de amasado

0,40 - 0,44 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

> 8 Kg/cm² sobre pintura
> 11 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

3 - 4 H



Secado en 1 mm de espesor

Escayola: 2 H aprox.
Pintura y hormigón: 5 - 6 H



Granulometría máxima

200 micras