

RX-132

Rualaix®

STANDARD ULTIMATE

Intonaco indicato per riparare, rasare, livellare, rinnovare e riempire pareti con difetti.
Presatura media.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA
EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, lastre di cartongesso, cemento, calcestruzzo, vernici plastiche non elastiche.

I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Presatura media
- Asciugatura inversa rapida
- Facile da applicare, rasare e carteggiare
- Non restringe
- Applicazione a strato spesso
- Ritiro minimo
- Elevata durezza superficiale
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Riparare fessure e microfessure
- Riparare crepe senza movimento e di carattere non strutturale
- Livellare pareti
- Rasare e intonacare pareti con difetti



Pallet da 66 sacchi
da 15 kg.



Pallet da 35 scatole
da 4 x 5 kg.



Pallet da 36 scatole
da 20 x 1 kg.



Acqua di impasto

0,40 - 0,44 litri d'acqua per kg di intonaco



Resa

0.90 - 1.05 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Spessore massimo per strato

10 mm



Aderenza

> 8 Kg/cm² su vernice
> 11 Kg/cm² su cemento



Classificazione di reazione al fuoco

A1



Vita utile

3 - 4 h



Asciugatura a 1 mm di spessore

Intonaco: 2 h circa
Vernice e calcestruzzo: 5 - 6 h



Granulometria massima

200 micron