

RX-201

Rualaix®

XTER-R

Enlucido texturado indicado para la reparación de todo tipo de desperfectos de albañilería.  
Fraguado medio.



EXTERIOR



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA  
EN 16566

G3S3V3W2A0C0R0

## SOPORTES

Cemento, hormigón, tabiques de ladrillo, piedra y restos de pintura no elástica.  
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Fraguado medio
- Docilidad de aplicación
- Aplicable en capa fina y gruesa
- Gran adherencia
- Producto fibrado e hidrofugado
- Gran poder de carga
- Disponible en color blanco y gris
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad
- La aplicación directa de una pintura conteniendo pigmentos no resistentes a la alcalinidad de este producto puede producir la decoloración de la misma. Para evitar este daño estético, recomendamos la aplicación previa a la pintura de un fijador consolidador penetrante al agua o al disolvente, o de una imprimación acrílica reguladora de absorción. Para obtener más información sobre las precauciones a tener en cuenta antes de aplicar pinturas sobre soportes de cemento o al exterior, puede consultar nuestro folleto informativo



15Kg Palet de 48 sacos  
de 20 kg.

5Kg Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 kg.

1Kg Palet de 36 cajas  
de 20 x 1 kg.


## IDEAL PARA

- Retapar huecos y cavidades sobre fondos absorbentes

 **Agua de amasado**  
0,28 - 0,30 litros de agua por kg de enlucido

 **Rendimiento**  
1.15 - 1.20 Kg/m<sup>2</sup>/mm


 **pH**  
12.5 - 13.5

 **Espesor máximo de aplicación**  
10 mm para enlucir  
Ilimitado para retapar

 **MPa Adherencia**  
> 11 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento

 **Clasificación al fuego**  
A2 - s1 - d0

 **Vida útil**  
2 - 3 H

 **Secado en 1 mm de espesor**  
Hormigón: 3 - 4 H

 **Granulometría máxima**  
600 micras