

RX-201

Rualaix®

XTER-R

Reboco texturizado adequado para reparar todos os tipos de danos em alvenaria.
Endurecimento médio.



EXTERIOR



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
EN 16566

G3S3V3W2A0C0R0

SUPORTES

Cimento, betão, paredes de tijolo, pedra, restos de tinta não-elástica.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento médio
- Facilidade de aplicação
- Aplicável em camadas finas e espessas
- Alta aderência
- Produto fibrado e hidrofugado
- Alta capacidade de carga
- Disponível em branco e cinzento
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.
- A aplicação direta de uma tinta com pigmentos não resistentes à alcalinidade deste produto pode produzir a sua descoloração. Para evitar este dano estético, recomendamos a aplicação de um fixador consolidante de penetração à base de água ou solvente ou de um primário regulador de absorção acrílico antes da pintura. Para mais informações sobre as precauções a ter em conta antes de aplicar tintas em substratos de cimento ou ao ar livre, pode consultar a nossa brochura informativa.



Paleta de 48 sacos
de 20 kg.



Paleta de 35 caixas
de 4 x 5 kg.



Paleta de 36
caixas de 20 x 1 kg

IDEAL PARA

- Revestimento de orifícios e cavidades em fundos absorventes



Água para amassar

0,28 - 0,30 litros de água por kg de reboco



Desempenho

1.15 - 1.20 Kg/m²/mm



12.5 - 13.5



Espessura máxima de aplicação

10 mm para reboco
Ilimitada para revestir



Aderência

> 11 Kg/cm² sobre cimento



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

2 - 3 H



Secagem em 1 mm de espessura

Betão: 3 - 4 H



Granulometria máxima

600 microns