

RX-307

Rualaix®

+ CONFORTO

Gesso indicado para renovar e alisar superfícies com gotelé plastificado ou com imperfeições.
2 em 1



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 1,24 g/l de COV máx.

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A
NORMA EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tijolo, fundos pintados com tintas tradicionais, fundos em gotelé plastificado, gesso cartonado com aplicação prévia de primário, fundos texturizados com relevo.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicável com talocha ou rolo
- Extra branco
- Fácil de aplicar e lixar
- Perfumado
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Renovação de fundos com relevo e alisamento de paredes defeituosas
- Reparar de riscos, golpes, arranhões, fissuras e microfissuras sem movimento
- Renovação de fundos antigos



20Kg Paleta de 36 baldes de 20 kg.

7Kg Paleta de 80 baldes de 7 kg com KIT.

12l Paleta de 96 baldes de 7 kg.



Preparação

Pronto para usar. Limpeza de ferramentas com água.



Desempenho

1.40 - 1.70 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada

10 mm



Aderência

> 9 Kg/cm² sobre cimento
> 7 Kg/cm² sobre tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Cimento: 2 - 3 H



Granulometria máxima

200 microns