

RX-307

Rualaix®

+ CONFORT

Intonaco indicato per rinnovare e rasare superfici con gotelé plastificato o con imperfezioni.
2 in 1



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE
CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA
Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 1,24 g/l COV max.

COPERTURA

CON QUALSIASI TIPO DI VERNICE NON ELASTICA
DOPO ASCIUGATURA COMPLETA

CLASSIFICAZIONE SECONDO LA NORMA

EN 16566

G3S2V2W2A0C0R0

SUPPORTI

Gesso, intonaco, cemento, mattoni, fondi dipinti con vernici tradizionali, fondi di gotelé plastificato, lastre di cartongesso preventivamente preparate, fondi testurizzati a rilievo. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Si applica con frattone o rullo.
- Extra-bianco
- Facile da applicare e rasare
- Profumato
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Rinnovare fondi a rilievo e levigare pareti con difetti
- Riparare da righe, colpi, graffi, graffi, fessure e microfessure senza movimento
- Rinnovare vecchi fondi



20Kg Pallet da 36
vaschette da 20 kg.

7Kg Pallet da 80 vaschette
da 7 kg con KIT

7Kg Pallet da 96
vaschette da 7 kg



Preparazione

Pronto all'uso. Pulizia degli utensili con acqua.



Resa

1.40 - 1.70 Kg/m²/mm



7.0 - 8.0



Spessore massimo per strato

10 mm



Aderenza

> 9 Kg/cm² su cemento
> 7 Kg/cm² su vernice



Classificazione di reazione al fuoco

A2 - s1 - d0



Vita utile

Illimitata



Asciugatura a 1 mm di spessore

Cemento: 2 - 3 h



Granulometria massima

200 micron