

RX-313

Rualaix®

POLYLIGHT

Enduit garnissant extra allégé, polyvalent pour dégrossir, égaliser et lisser les fonds dégradés ou à relief. Formule allégée pour une pénibilité optimisée
Finition soignée



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTÉRIEUR



INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

CATÉGORIE I1, REVÊTEMENT MONOCOMPOSANT
À FONCTION SPÉCIALE EN PHASE AQUEUSE

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Ce produit contient 6,22 g/l COV max.

RECOUVREMENT

RECOUVRABLE APRÈS SÉCHAGE COMPLET SELON LES RÈGLES
EN VIGUEUR, PAR TOUS TYPES D'ENDUITS, PEINTURES
COMPATIBLES ET REVÊTEMENTS MURAUX

**CARACTÉRISATION (NFT 36-005) : FAMILLE III-2
CODIFICATION (EN 16-566)**

G3S2V3W3A0C0R0



SUPPORTS

Plâtre, carreaux et plaques de plâtre, béton, ciment, enduits de ciment, anciens enduits, anciens fonds peints absorbants, bois imprimé, anciennes toiles de verre et anciennes gouttelettes (préalablement poncées)

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, non gras, absorbants et bien adhérents
Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds (RX-501 ou RX-500)

QUALITÉS

- Prêt à l'emploi / ne pas diluer
- Glisse exceptionnelle / Ne roule pas et ne s'arrache pas sur les reprises
- Grand confort d'application
- Formule allégée : pénibilité optimisée pour l'enduseur et haut pouvoir garnissant
- Facile à lisser et à serrer
- Permet de reboucher les petits défauts (jusqu'à 3mm localement)
- Faible retrait
- Facile à poncer après séchage complet
- Odeur agréable
- Projection mécanisée possible (consulter au préalable notre service technique pour connaître les machines à projeter compatibles ainsi que le mode préparatoire de l'enduit)
- Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec hors gel

IDEAL POUR

- Rénover, égaliser et lisser facilement et rapidement les surfaces en forte épaisseur avant décoration



Préparation

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
Nettoyage des outils à l'eau.



Consommation

1.00 - 1.20 l/m²/mm



8.0 - 10.0



Épaisseur d'application

4 mm



Adhérence

> 5 Kg/cm² sur peinture
> 6 Kg/cm² sur béton



Granulométrie maximum

200 microns



Vie utile

Sans limite



Séchage sur 1 mm d'épaisseur

Support absorbent: 2 - 3 H



Palette de 44
seaux de 10 l.



Palette de 120
seaux de 4 l.