

# RX-316



## Rualaix®

# REBOUCH' PÂTE

Enlucido de relleno en pasta aligerado de aplicación manual.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERIOR



## SOPORTES

Yeso, escayola, placas de yeso laminado, fondos pintados, cemento, morteros de cemento, hormigón, hormigón celular, ladrillo, piedra y todo tipo de soportes absorbentes y usuales en la construcción.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERISTICAS

- Excelente trabajabilidad.
- No repela.
- Aplicable en espesor y en capa fina.
- Resistente a la fisuración.
- No descuelga.
- Rico en resina y aligerado.
- Gran adherencia.
- Producto listo al uso.
- Secado rápido.
- Fácil de aplicar y de lijar.

## IDEAL PARA

- Rellenar grietas, fisuras y agujeros de hasta 1 cm de profundidad.
- La reparación de rayas, golpes y arañazos.
- Relleno de juntas entre placas de yeso laminado intercalando cinta de papel o fibra.

## APLICACIÓN EN OBRA

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes, y en general, todo tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo.

**RECUBIERTO**  
POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES  
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S2V0W0A0C0R0**



# RX-316

**Rualaix®**

## REBOUCH' PÂTE

### APLICACIÓN EN OBRA

#### LIMPIEZA

Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo, en primer lugar, con un limpiador rápido de moho. Éste será aplicado sobre la superficie a tratar y tras 5 -10 minutos de actuación, se procederá a la limpieza del soporte con la ayuda de una máquina de agua a presión o con un cepillo de púas duras. A continuación y una vez completamente seco el soporte, se procederá a la aplicación de un limpiador biocida de amplio espectro hasta que el soporte quede completamente impregnado. Este tratamiento se llama preventivo, es muy eficaz y sirve para evitar la futura aparición de microorganismos.

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un proceso de limpieza con nuestro **RX-523 CLEAN SAL**, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de púas duras. Tras la limpieza mecánica de la superficie, será necesario su aclarado con agua abundante y limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de **CLEAN SAL** que pueda quedar en el soporte.

La presencia de grasas o aceites, debe ser eliminada por completo para permitir una correcta adhesión del producto sobre el soporte. Por ello, recomendamos el empleo de **RX-527 CLEAN OIL** para una correcta y total eliminación de dichas sustancias.

Los fondos de naturaleza pulverulenta deben ser consolidados con un fijador (línea **FIJAPREN**), puesto que el polvo impide la adherencia entre materiales. Del mismo modo, los fondos viejos integrados por yesos muertos o por partes mal adheridas, deben ser saneados: **queda totalmente desaconsejada la restauración de soportes fatigados sin previo saneamiento**. Si los soportes presentan oquedades, deben ser rascados y eliminados hasta llegar al fondo consistente, aplicando posteriormente un fijador (línea **FIJAPREN**) para eliminar trazas de polvo. El soporte consistente es aquel conformado habitualmente por ladrillo, cemento, yeso vivo o por cualquier otro material, siempre que pueda soportar el peso y tensión de las capas posteriores aplicadas, sin disgregarse o sufrir alteración en su estructura.

#### MODO DE EMPLEO

Material listo al uso. No diluir.

##### 1. REPARACIÓN DE GRIETAS Y/O CAVIDADES.

Abrir la fisura o grieta dos veces su tamaño inicial y aplicar en el interior un fijador (línea FIJAPREN), dejar secar al menos 4 horas y a continuación rellenar hasta enrasar.

Para el retapado de cavidades, se recomienda emplear una espátula de tamaño medio, que permita presionar bien hacia el interior del hueco. En los casos donde sea posible, procurar que el ancho de la espátula sea ligeramente superior al tamaño de la cavidad.

Tras su secado, se lija la superficie, se procede a la aplicación de un fijador y posteriormente, al pintado.

##### 2. TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE PLACAS.

Aplicaremos el producto con un llana o espátula sobre la superficie de la junta, depositando la cinta de papel microperforada (**RG-115B**) o cinta tapagrietas de fibra (**RG-114**) a continuación, nos ayudaremos con la espátula o llana presionando la cinta para que quede bien adherida a la primera capa de **RX-316**. Una vez completamente seca esta primera capa, procederemos a aplicar una segunda capa de producto, cubriendo totalmente la cinta.

# RX-316



## Rualaix®

# REBOUCH' PÂTE

## APLICACIÓN EN OBRA

### 3. ENLUCIDO DE PLACAS

La operación de enlucido se realiza siempre verticalmente de abajo hacia arriba con paleta ancha o llana lisa (preferiblemente de canto redondo), poniendo material y quitando el sobrante a continuación, procurando alisar y retapar todos los defectos de las superficies. Los empalmes se realizan al contrario, de arriba hacia abajo. Cuando el material seca, se procede al lijado y a continuación, se dará otra mano de enlucido horizontalmente de derecha a izquierda, tomando los empalmes de izquierda a derecha.

Finalmente, después del secado de esta segunda mano, se lija la superficie y si no se observa ninguna imperfección, se procede a la aplicación de un fijador y posteriormente, al pintado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	0.94 ± 0.07 g/ml	Tiempo de secado en profundidad en capa de 1 mm sobre escayola (*)	5 - 6 H
Espesor máximo por capa	10 mm Ilimitado para retapar	Tiempo de secado en profundidad en capa de 3 mm sobre escayola (*)	24 H
Granulometría máxima	200 µm	Contenido en sólidos	62 - 67 %
pH	8.0 - 10.0	Viscosidad	240000 - 360000 cP
Limpieza herramientas	Con agua	Clasificación al fuego	A2 - s1, d0
Dureza shore C	93	Adherencia por tracción directa (EN 1542)	≥ 0.8 MPa

(\*) Depende de las condiciones ambientales, de la naturaleza del soporte y del espesor de aplicación.

### RENDIMIENTO

kg de pasta aplicados por m<sup>2</sup> en 1 mm de espesor

1.00 - 1.20

### ADHERENCIAS

HORMIGÓN

≥ 3 kg/cm<sup>2</sup>

### INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - Categoría i1

LÍMITE COV

140 g/l (2007) - 140 g/l (2010)

CONTENIDO COV

< 140 g/l máx.

# RX-316

**Rualaix®**

## REBOUCH' PÂTE

### INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de la gama RUALAIX está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto no inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35°C.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricación, dentro de su envase original, bien cerrado y en un lugar fresco y seco.

Para más información sobre medidas de protección y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

### OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental...). Los intervalos exhibidos han sido conformados mediante histórico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, serán admitidas según criterio técnico interno, y no supondrán merma de la calidad ni afectarán a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado.
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- No sobrepasar el espesor máximo de aplicación recomendado por capa.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- No aplicar sobre soportes no absorbentes.
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- No es recomendable la aplicación del producto sobre pinturas viejas mal adheridas.
- Temperatura de aplicación: de 5°C a 35°C
- Máxima humedad relativa: 85%

# RX-316



## Rualaix®

# REBOUCH' PÂTE

## OBSERVACIONES

- El producto debe ser recubierto por un enlucido, revestimiento o pintura.
- **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos, con la finalidad de establecer mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias de mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

## EMBALAJE

FORMATO	10 kg	3,5 kg	700 g
UD./CAJA	-	-	12 UD
PALETS	44 BOTES	120 BOTES	44 CAJAS



Código interno	RX316NF2892A21
----------------	----------------