

RX-401


Rualaix®

PASTA EXTERIORES

Reboco extra branco adequado para o alisamento e revestimento de paredes e fachadas.
Fibra



* information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém < 140 g/l de COV máx.

REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE PINTURAS NÃO ELÁSTICAS APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EN 16566

G3S2V2W3A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica, esmaltes tradicionais, azulejos. Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Extra branco
- Fibra
- Fácil aplicação e excelente trabalhabilidade
- Requite extraordinário
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Alta aderência
- Aplicação de camada fina
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Estucagem de paredes e fachadas, independentemente do seu grau de absorção



15Kg Paleta de 33 latas de 15 kg.

5Kg Paleta de 24 caixas de 4 x 5 kg.

1Kg Paleta de 44 caixas de 12 x 1 kg.

Preparação
Pronto para usar. Limpeza de ferramentas com água.

Desempenho
1.70 - 1.80 Kg/m²/mm

pH
8.0 - 9.0

Espessura máxima de aplicação
1 mm

MPa
Aderência
> 12 Kg/cm² sobre tinta
> 18 Kg/cm² sobre cimento

Classificação relativamente ao fogo
A2 - s1 - d0

Vida útil
Sem limite

Secagem em 1 mm de espessura
Betão e tinta: 1 - 3 H
Betão: 1 H aprox.

Granulometria máxima
200 microns sem fios de fibra