

# RX-501

## Preparación de superficies



# FIJAPREN

Fijador endurecedor petrificante indicado para consolidar superficies en mal estado.



\* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



### RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE ENLUCIDOS Y PINTURAS CONVENCIONALES TRAS SECADO COMPLETO



## SOPORTES

Yesos muertos, superficies rascadas y/o pulverulentas, superficies caleadas, temple, morteros de cemento y hormigón.

Apto para superficies de hormigón verticales y horizontales (sin y con cargas de tráfico)

## CARACTERÍSTICAS

- Imprimación penetrante.
- Fácil aplicación.
- Transpirable.
- Material listo al uso. No diluir.
- Gran poder de fijación.
- Producto al disolvente.

## IDEAL PARA

- Actuar como imprimación selladora penetrando en los soportes, dando como resultados superficies duras y consistentes. Acción petrificante.
- Actuar como regulador de la absorción del soporte.
- Protección contra la penetración y resistencia física de superficies de hormigón (EN1504-2).
- Mejorar la adherencia de los enlucidos y las pinturas.

## APLICACIÓN EN OBRA

### PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, limpio y exento de toda traza de salitre, hongos, microorganismos, grasa, aceites desencofrantes, y en general, todo tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto sobre el fondo.

Limpiar y raspar todas las partes sueltas o mal adheridas.

# RX-501



## Preparación de superficies

# FIJAPREN

### APLICACIÓN EN OBRA

#### LIMPIEZA

Cuando los soportes presenten trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos procederemos al tratamiento curativo, en primer lugar, con un limpiador rápido de moho. Éste será aplicado sobre la superficie a tratar y tras 5 -10 minutos de actuación, se procederá a la limpieza del soporte con la ayuda de una máquina de agua a presión o con un cepillo de púas duras. A continuación y una vez completamente seco el soporte, se procederá a la aplicación de un limpiador biocida de amplio espectro hasta que el soporte quede completamente impregnado. Este tratamiento se llama preventivo, es muy eficaz y sirve para evitar la futura aparición de microorganismos.

En el caso de la existencia de manchas de salitre en la superficie que se desee tratar, procederemos realizando inicialmente un proceso de limpieza con nuestro **RX-523 CLEAN SAL**, aplicando el material y posteriormente rascando con un cepillo de púas duras. Tras la limpieza mecánica de la superficie, será necesario su aclarado con abundante agua limpia con el fin de neutralizar cualquier residuo de **CLEAN SAL** que pueda quedar en el soporte.

La presencia de grasas o aceites debe ser eliminada por completo para permitir una correcta adhesión del producto sobre el soporte. Por ello, recomendamos el empleo de **RX-527 CLEAN OIL** para una correcta y total eliminación de dichas sustancias.

#### MODO DE EMPLEO

Producto listo al uso. No diluir. Procurar una buena ventilación si se aplica al interior.

La aplicación puede realizarse a brocha y/o rodillo.

Aplicar una capa abundante de **RX-501**, a razón de 0.140 - 0.160 l/m<sup>2</sup>.

Dejar transcurrir 24 H antes de la aplicación de pinturas tradicionales, enlucidos o revestimientos murales.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad	0.85 ± 0.07 g/ml
Clasificación al fuego	D - s2 - d0
Punto inflamación	9 ± 1 °C
pH	6.0 – 7.0

Adherencia por tracción directa (EN 1542)	≥ 3.0 MPa
Limpieza herramientas	Con disolvente universal
Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783)	Clase I (permeable)
Rendimiento teórico (**)	6 - 7 m <sup>2</sup> /l

(\*\*) El rendimiento práctico depende del soporte (tipo, estado y absorción), del modo de aplicación y del grado de dilución.

# RX-501

## Preparación de superficies



# FIJAPREN

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sustancias peligrosas	Cumple con 5.3 de EN 1504-2	Resistencia a la abrasión Táber (EN 5470-1)	≥ 30 %
Permeabilidad de agua líquida (EN 1062-3)	$W < 0,1 \text{ Kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	Resistencia al impacto (EN 6272-1)	Clase III
Secado total (*)	24 H	Contenido en sólidos	12,5 - 17,5 %
Profundidad de penetración (EN 13579 / EN 14630)	≥ 5 mm	Permeabilidad al vapor de agua (EN ISO 7783)	Clase I (permeable)

(\*) La temperatura ambiente, la humedad relativa del aire y la absorción del soporte influyen en el tiempo de secado.

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE - Categoría h2	
LÍMITE COV	CONTENIDO COV
750 g/l (2007) - 750 g/l (2010)	< 750 g/l máx.

### INFORMACIÓN DE INTERÉS

El proceso de fabricación de los fijadores está controlado por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño propio de cada artículo y los controles en la elaboración del mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido. El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

- Producto es inflamable.
- Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
- En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer y beber.
- Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
- Mantener el producto en lugar seco, en envases originales debidamente cerrados.
- Almacenar los envases entre 5° C y 35°C.
- Tiempo de almacenamiento recomendado: 12 meses a partir de su fecha de fabricación, al resguardo del frío y de las altas temperaturas, en el embalaje original sin abrir.

Para más información sobre medidas de protección y primeros auxilios, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

# RX-501

## Preparación de superficies



# FIJAPREN

### OBSERVACIONES

- Para un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.
- Los datos que se facilitan en esta ficha técnica son orientativos y no deben ser considerados vinculantes. Han sido obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre soportes normalizados, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en obra (absorción del soporte, espesor aplicado, temperatura, humedad ambiental...). Los intervalos exhibidos han sido conformados mediante histórico de medidas. Ligeras desviaciones superiores o inferiores, de los rangos presentados en esta ficha técnica, serán admitidas según criterio técnico interno, y no supondrán merma de la calidad ni afectarán a las prestaciones del producto final, siendo debidas, entre otros factores, a variaciones presentes en las condiciones de medida y en la propia incertidumbre asociada al instrumental empleado.
- Las condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de nuestro control.
- El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las recomendaciones de empleo.
- Es fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación, del estado de los fondos.
- Temperatura de aplicación: de 5 °C a 35 °C
- Máxima humedad relativa: 85%
- No mezclar con ningún material, pues no conservará sus características técnicas.
- No aplicar sobre soportes húmedos.
- No aplicar sobre superficies pintadas.
- No aplicar sobre superficies cristalinas y bloqueadas.
- El departamento técnico de **ESTABLECIMIENTOS BAIXENS** informa que los diseños de las novedades de reciente lanzamiento, se consideran en fase experimental hasta conformar un histórico anual. A partir de entonces, el producto de reciente diseño se considera totalmente consolidado en el mercado. Mientras tanto **BAIXENS** se reserva el derecho de adaptar sus especificaciones variables o rangos de trabajo, según criterios técnicos. Los datos sujetos a modificación, irán identificados con un asterisco superior para su fácil identificación, pudiendo ser productos de reciente creación y/o en fase experimental o mejoras en nuestras diferentes gamas por necesidades y/o exigencias del mercado.
- Tenemos a su disposición un equipo técnico-comercial que le asesorará ante cualquier duda o consulta.

### EMBALAJE

FORMATO	5 l.	1 l.	500 ml.
UD./CAJA	2 ud.	9 ud.	9 ud.
PALETS	60 cajas	48 cajas	75 cajas



Código interno RX501NF90A20



BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET - VALENCIA (ESPAÑA)  
T.: 961.750.834

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com